



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Nazwa produktu : Beton Japandi TG

Producent : P.U.P.H Luxmal Tadeusz Głownia

32-500 Chrzanów, ul. Szpitalna 8

Nip : 628-120-28-84

Zastosowanie :

Beton Japandi TG To cienkowarstwowy tynk wapienno-polimerowy przeznaczony do wykonywania trwałych aplikacji wewnątrz pomieszczeń, o fakturze wynikającej z rodzaju użytego narzędzia i techniki aplikacyjnej. Stosowany do wyprawy ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, a także obiektów użyteczności publicznej. Ma bardzo wysoką odporność na glony i wilgoć. Jest doskonale oddychający i trwały.

Zalety :

- Pozwala na uzyskanie gładkich lub strukturalnych powierzchni
- Odporny na wilgoć i glony
- Twardy i elastyczny, przepuszcza powietrze
- Tynk jednowarstwowy – w systemie z podkładem i impregnatem
- Produkt dostępny w różnych kolorach

Dane Techniczne :

- Baza: Produkt w postaci gotowej masy zawierający wypełniacze mineralne, wapno
- Konsystencja: Gotowa masa
- Kolor: wapienny i kolory pod zamówienie
- Zużycie: W zależności od grubości nakładania i rodzaju podłoża 1,0-1,6 kg/m² przy jednej warstwie
- Czas schnięcia: od 8 do 12 godzin w zależności od temperatury podłoża
- Okres przydatności: 24 miesiące od daty produkcji
- Rozcieńczalnik: Woda
- Ilość warstw : 1 warstwa
- Przechowywanie: Należy przechowywać i przewozić w oryginalnych i szczelnie zamkniętych wiaderkach. Chronić przed nasłonecznieniem i przemrożeniem.
- Dostępne opakowania : 20 kg
- Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki produktu

Sposób użycia :

Beton Japandi TG wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych łuszczących się powłok malarskich, równego, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża. Słabo związane podłoża należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym firmy Luxmal a następnie zagruntować masą podkładową pod tynk dekoracyjny w kolorze zbliżonym do tynku. Bardzo ważne podczas nakładania tynku zaleca się stosowanie oświetlenia halogenowego bocznego w celu uwidocznienia i likwidacji defektów aplikacji.

Po wyschnięciu Masy podkładowej , nie wcześniej niż 12 godzin, nanosić tynk na więcej jak grubość ziarna, zaczynając od góry w poziomie łącząc na mokro sąsiednie pasy, delikatnie wygładzając różnice w mokrym tynku, przerywając pracę tylko na załamaniach ścian. Po wstępnym odparowaniu tynku wygładzić nierdzewną szpachelką pręgi i zgrubienia powstałe podczas nakładania.(najlepiej pacą wenecką) .Po około 15 minutach sprawdzić czy tynk nie klei się do pacy, bo wtedy nadaje się wyblichowania. Blichować ruchami krzyżowymi(podobnie jak przy stiuku) Można zraszać tynk wodą ze spryskiwacza w celu łatwiejszego wygładzenia. Można wydrapać tzw. „raki” kantem szpachli uzyskując różne odcienie ubytków. Po wyschnięciu, po około 12 godzinach, delikatnie przeszlifować, odkurzyć i przystąpić do impregnacji produktem Przecierka firmy Luxmal. Unikać przeciągów i nagrzaných ścian. W skład pełnego systemu Beton Japandi TG wchodzi :

- Grunt głęboko-penetrujący
- Masa Podkładowa
- Beton Japandi
- Przecierka

Kontakt:

P.U.P.H Luxmal Tadeusz Głownia

32-500 Chrzanów, ul. Szpitalna 8

Tel : 32-623-25-95

Fax : 32-623-25-92

Kom: 519-187-699

biuro@luxmal.pl

www.luxmal.pl